



## Tube MULTI-ECO ISOLINE MULTI-ECO pipe ISOLINE

### Descrizione Description

I tubi multi-eco in rotoli dei diametri 16, 20, 26 e 32 mm vengono forniti anche in versione pre-isolate nella versione isoline, con guaina di colore rosso e blu, indicata per impianti di riscaldamento ed impianti idrico-sanitari ad alta temperatura (contenimento energetico).

Il materiale isolante, che costituisce il rivestimento dei tubi, è in entrambe le versioni realizzato in polietilene espanso a celle chiuse sul quale viene estrusa una pellicola di colore rosso e blu in polietilene a bassa densità.

I tubi all'interno delle guaine isolanti sono della serie multi-eco, hanno un coefficiente di conduttività termica di 0,43 W/mK a 20°C e si installano con le stesse procedure che si utilizzano nei cantieri edili o nelle pose libere, sia con raccorderie safety che con altre tipologie.

In questi ultimi anni, con la progettazione e realizzazione delle raccorderie safety, aquatechnik ha contribuito in modo consistente al miglioramento della tecnologia multistrato. Il perfezionamento ha riguardato tutte le fasi costruttive a partire dall'applicazione di nuovi adesivi maggiormente resistenti alle forzature meccaniche, alle lamine in lega di alluminio con prestazioni più elevate e più facilmente saldabili, fino alla sincronizzazione dell'intero processo per garantire il massimo degli standard qualitativi, tanto che i tubi multi-eco possono essere bicchierati per accogliere i raccordi di accoppiamento, divenendo uno dei sistemi più innovativi a livello europeo.

Tutta la gamma è realizzata in conformità al D.P.R. italiano n. 412 del 26/08/1993 (in attuazione art. 4 comma 4 della Legge n° 10 del 09/01/1991), gli spessori delle guaine isolanti (vedi tabella) sono conformi a quanto prescritto per "tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno, né su locali non riscaldati" come indicato in tabella 1 dall'allegato B del citato decreto.

The multi-eco pipes in rolls of diameters included 16, 20, 26, 32 mm are supplied in pre-insulated versions as well, named isoline with red and blue sheath used for high-temperature water-sanitary and heating systems (energy containment);

The insulating material that forms pipe coating is in both versions realized with closed-cell expanded polyethylene, on which a coloured low-density polyethylene film is extruded.

Service pipes belong to multi-eco series, having thermal conductivity coefficient of  $\lambda = 0,43$  W/mK at 20°C and are installed with the same procedure underwall and outside with safety fittings or other ones.

In the last years, aquatechnik has been supporting the development of the multilayer technology, by allowing the introduction of the safety fittings.

The technology improvement has involved all the production phases, starting from the application of new adhesives that are more resistant to mechanical stresses, aluminium alloy plates with higher performances and easier to weld, up to the synchronisation of the entire process to assure maximum quality standards so that multi-eco pipe heads can be enlarged (coupling process) to receive proper fittings, and becoming of the most innovative system in Europe.

All the range pipes is realized according to the requirements of Italian presidential Decree. nr. 412, dated 26/08/1993 (in compliance with Art. 4, Comma 4, Law 10 dated 09/01/1991); the thicknesses of insulating sheaths (see the table) comply with the provisions concerning "pipes that are installed within structures that do not overlook outside or non-heated premises" as indicated in the table 1, attach B in the above-mentioned decree.

### Specifiche prodotto Product specifications



**Tube MULTI-ECO ISOLINE, PE-X/Al/PE-HD, PN 10 - 95°C, con isolante termico  $\lambda$  0,040, a norma 10/91, in rotoli, colore rosso**

**MULTI-ECO PIPE ISOLINE, PE-X/Al/PE-HD, PN 10 - 95°C, with thermal insulation  $\lambda$  0,040, in rolls, red color**

Articolo Code	tubo intreno / internal pipe					tubo est. / ext. pipe		Cont. H <sub>2</sub> O H <sub>2</sub> O cont.	Peso Weight	Rotolo Roll	Bancale Pallet
	Ø est. ext. Ø	Ø int. int. Ø	Spessore Thickness	Spess. Al Al thick.	DN DN	Ø est. ext. Ø	Sp. riv. Coat th.				
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	l/m	Kg/m	m	m
74533R	16	12	2	0,20	12	28	6	0,113	0,113	25	1700
74534R	16	12	2	0,20	12	28	6	0,113	0,113	50	1700
74537R	20	16	2	0,20	15	32	6	0,201	0,150	25	1500
74538R	20	16	2	0,20	15	32	6	0,201	0,150	50	1500
74540R	26	20	3	0,35	20	46	10	0,314	0,282	25	750
74542R	32	26	3	0,40	25	52	10	0,531	0,370	25	350

**Tubo MULTI-ECO ISOLINE  
MULTI-ECO pipe ISOLINE****Specifiche prodotto  
Product specifications****Tubo MULTI-ECO ISOLINE, PE-X/Al/PE-HD, PN 10 - 95°C, con isolante termico  $\lambda$  0,040, a norma 10/91, in rotoli, colore blu****MULTI-ECO PIPE ISOLINE, PE-X/Al/PE-HD, PN 10 - 95°C, with thermal insulation  $\lambda$  0,040, in rolls, blu color**

Articolo Code	tubo intreno / internal pipe					tubo est. / ext. pipe		Cont. H <sub>2</sub> O H <sub>2</sub> O cont.	Peso Weight	Rotolo Roll	Bancale Pallet
	Ø est. ext. Ø	Ø int. int. Ø	Spessore Thickness	Spess. Al Al thick.	DN DN	Ø est. ext. Ø	Sp. riv. Coat th.				
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	l/m	Kg/m	m	m
74533B	16	12	2	0,20	12	28	6	0,113	0,113	25	1700
74534B	16	12	2	0,20	12	28	6	0,113	0,113	50	1700
74537B	20	16	2	0,20	15	32	6	0,201	0,150	25	1500
74538B	20	16	2	0,20	15	32	6	0,201	0,150	50	1500
74540B	26	20	3	0,35	20	46	10	0,314	0,282	25	750
74542B	32	26	3	0,40	25	52	10	0,531	0,370	25	350

**Caratteristiche  
tecniche  
Technical  
specifications****Tubo di servizio****Denominazione:**

PE-X/Al/PE-HD (polietilene reticolato + alluminio + polietilene ad alta densità)

**Materiale:**

- strato interno polietilene reticolato (PE-Xb)
- strato intermedio adesivo (PE graffato, anidride maleica)
- strato centrale alluminio (Al)
- strato intermedio adesivo (PE graffato, anidride maleica)
- strato esterno polietilene ad alta densità (PE-HD)

**Colore:**

bianco RAL 9003

**Saldatura alluminio:**

testa a testa con tecnologia TIG (Tungsten Inert Gas, con telecamera di controllo)

**Reticolazione chimica strato interno:**

PE-Xb con silani, valore di reticolazione minimo 65%

**Leghe d'alluminio:**

- trattamento ricottura
- snervamento valore minimo 50 MPa
- allungamento a rottura valore minimo 25%
- duttilità/malleabilità sopporta piega a 180°
- allargamento dopo saldatura maggiore del 20%

**Adesivo:**valore di adesione minimo: 80 N/cm<sup>2</sup>**Permeabilità ossigeno:**

&gt;0,1 mg/l

**Temperatura massima:**

- in esercizio continuo 95°C
- picchi 100°C

**Temperatura minima:** -45°C (sotto gli 0°C è necessaria l'additivazione con glicole o antigelo)**Pressione massima:**

- a 70°C: 10 bar con picchi fino a 95°C
- a 20°C: 21 bar (SF1 / 50 anni)

**Service pipe****Name:**

PE-X/Al/PE-HD (cross linked polyethylene + aluminium + high density polyethylene)

**Material:**

- internal layer: silane crosslinked polyethylene (PE-Xb)
- intermediate: adhesive layer (PE scratched, maleic anhydride)
- middle layer: alluminio (Al)
- intermediate: adhesive layer (PE scratched, maleic anhydride)
- external layer: high density polyethylene (PE-HD)

**Color:**

white RAL 9003

**Aluminium welding:**

butt with TIG method (Tungsten Inert Gas, with control camera)

**Chemical cross linking of internal layer:**

PE-Xb with silane, min. value 65% according to standards

**Aluminium alloy (C):**

- treatment annealing
- yielding minimum 50 MPa
- lengthening to rupture value minimum value 25%
- ductility/malleability supports bending to 180°
- enlargement after welding more than 20%

**Adhesive:**adhesion value always over 80 N/cm<sup>2</sup>**Oxygen permeability:**

&gt;0,1 mg/l

**Maximum temperature:**

- in continuous operation 95°C
- peak 100°C

**Minimum temperature:** -45°C (below 0°C, glycol or anti-freeze additives are required)**Maximum pressure:**

- at 70°C: 10 bar with peaks up to 95°C
- at 20°C: 21 bar (SF1 / 50 years)



## Tube MULTI-ECO ISOLINE MULTI-ECO pipe ISOLINE

### Caratteristiche tecniche Technical specifications

**Euroclasse:**  
B-s2, d0 secondo EN 13501-1

**Conduttività termica a 20°C:**  
W/mK 0,420 ~ 0,440 (a seconda del Ø del tubo)

**Coefficiente di dilatazione termica lineare:**  
mm/mK 0,026

**Rugosità interna:**  
mm 0,007

**Raggi di curvatura a 90°C:**  
6 volte il diametro

**Potabilità ed organoletticità:**  
conforme alle Direttive Unione Europea 10/11; per il territorio Nazionale cfr. Decreto n. 174 del 06 aprile 2004.

### Rivestimento

**Materiale:**  
Polietilene espanso a celle chiuse, rivestito da una pellicola di LDPE (polietilene a bassa densità)

### Colori:

- Rosso
- Blu

**Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo:**

5000 µ

**Conduttività termica:**

$\lambda = 0,040$  W/mK

**Resistenza all'ozono:**

Ottima

**Resistenza a muffe e insetti:**

Ottima

**Resistenza alle deformazioni:**

Ottima

**In conformità alla legge n. 549 del 28/12/93, non contiene CFC (freon).**

**Marcatura:**

dicitura stampigliata lungo la direttrice con un intervallo tratteggiato su ogni metro lineare, come di seguito:

**aquatechnik** multi-eco isoline - RIVESTIMENTO X mm.  
- XXxS mm. - PE-X/AL/PE-HD - DIN 4726 - EN ISO 21003 Classe 1 - PN 10-95 C - a norma 10/91 cl.1 RIV. -  
- Data di produzione / Production date: HH:MM GG/MM/AA - Data tubo di servizio / Date service pipe: GG/MM/AA - lotto n. xxxxxxxx - CE - Made in Italy - MT. = nn = (Spazio vuoto fino a 1 m.)

**Euroclass:**

B-s2, d0 according to EN 13501-1

**Thermal conductivity at 20°C:**

W/mK 0,420 ~ 0,440 (depending on the tube Ø)

**Coefficient of linear thermal expansion:**

mm/mK 0,026

**Internal roughness:**

mm 0,007

**Bend radius at 90°C:**

6 times the diameter

**Drinkability and organoleptic features:**

in conformity with the European Union Directives, for the National territory cfr. Decree no. 174 dd. 06 April 2004.

### Insulation

**Material:**

Closed-cell expanded polyethylene, covered by a LDPE sheath (low-density polyethylene)

**Colors:**

- Red
- Blue

**Water vapour diffusion resistance factor:**

5000 µ

**Thermal conductivity:**

$\lambda = 0,040$  W/mK

**Resistance to ozone:**

Excellent

**Resistance to moulds and insects:**

Excellent

**Resistance to deformations:**

Excellent

**In compliance with law no. 549 dated 28/12/93, it does not contain CFCs (FREON).**

**Marking:**

inscription printed along the trajectory with dashed spaces on every linear metre, as shown below:

**aquatechnik** multi-eco isoline - RIVESTIMENTO X mm.  
- XXxS mm. - PE-X/AL/PE-HD - DIN 4726 - EN ISO 21003 Classe 1 - PN 10-95 C - a norma 10/91 cl.1 RIV. -  
- Data di produzione / Production date: HH:MM GG/MM/AA - Data tubo di servizio / Date service pipe: GG/MM/AA - lotto n. xxxxxxxx - CE - Made in Italy - MT. = nn = (Empty space up 1 m.)

### Norme di riferimento Reference standards

Prodotto conforme alle più importanti normative a livello internazionale, quali EN ISO 21003.

Conforme a tutti gli standard organolettici per il trasporto di acqua potabile calda e fredda, per riscaldamento, condizionamento e aria compressa.

Product in compliance with the most important international standards, including EN ISO 21003.

Compliant with all organoleptic standards for potable hot and cold water transport, heating, cooling and compressed air.



## Tube MULTI-ECO ISOLINE MULTI-ECO pipe ISOLINE

### Campi di impiego

#### Fields of application



Consigliato per vantaggi tecnici

Recommended for technical advantages



Possibile impiego

Possible use



Le tubazioni multi-calor possono essere impiegate nei più diversificati campi applicativi del settore civile, industriale e terziario, per impianti idrico sanitari, di riscaldamento, irrigazione e aria compressa. Le tubazioni sono idonee al trasporto di acqua potabile calda e fredda.

Per la realizzazione di impianti veicolanti liquidi e/o sostanze diverse, consultare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

The multi-calor pipes can be used in the most diversified fields of application in the civil, industrial and tertiary sector, for sanitary water systems, heating, irrigation and compressed air. The pipes are suitable for transporting hot and cold drinking water.

To set up for the conveyance of liquids and/or different substances, contact our Technical Department.

### Voce di capitolato Specification item

#### Serie 74534R

Tubi multi-eco di diametro da 16 a 32 mm (escluso 18 mm), composto da cinque strati, quello esterno in polietilene ad alta densità (PE-HD) e quello interno in polietilene reticolato (PE-X), quello centrale formato da una lega d'alluminio saldata longitudinalmente con metodo TIG e due strati intermedi di adesivo che garantiscono la perfetta adesione tra gli altri. Rivestito/coibentato con un tubo in polietilene espanso ricoperto da una pellicola di polietilene a bassa densità estrusa. Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalla Norma Italiana UNI 10954-1 (Classe 1) e di quella Europea UNI EN 21003 per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: (secondo norma DIN 52615) 5000  $\mu$  (solo tubo in PE espanso). Conduttività termica del tubo di servizio a 20°C pari a 0,42 ~ 0,44 W/mK (a seconda del  $\emptyset$  del tubo). Conduttività termica del tubo rivestito: W/mK 0,040. Temperatura di impiego: da -45°C a 100°C. Spessore isolamento da 6 a 10 mm. In rotoli. Colore: rosso. Marca: aquatechnik.

#### Serie 74534R

Internal pipe multi-eco pipe with diameter from 16 to 32 mm, (excluding diameter 18 mm), made of five layer, the external in high density polyethylene (PE-HD) and the internal in cross-linked polyethylene (PE-X), the intermediate one is an aluminium alloy butted with TIG method and two adhesive between layers that allows a perfect adhesion among the parts. Coated by expanded polyethylene pipe covered by a coloured low-density polyethylene film, green colour. Produced in compliance with the Italian Standard UNI 10954-1 (Class 1) and the European one UNI EN 21003 for the transport of warm and cold potable fluids, for human consumption, for radiator heating, conditioning, floor panel system. Insulation features: Vapour permeability: (in compliance with DIN 52615) 5000  $\mu$  (only expanded PE pipe). Thermal conductivity of the service pipe at 20°C equal to 0,42 ~ 0,44 W/mK (depending on the pipe  $\emptyset$ ). Thermal conductivity of the coated pipe: 0,040 W/mK. Working temperature: from -45°C to 100°C. Insulation thickness: from 6 to 10 mm. Packaging in rolls. Colour: red. Marking: aquatechnik.

#### Serie 74534B

Tubi multi-eco di diametro 16 a 32 mm (escluso 18 mm), composto da cinque strati, quello esterno in polietilene ad alta densità (PE-HD) e quello interno in polietilene reticolato (PE-X), quello centrale formato da una lega d'alluminio saldata longitudinalmente con metodo TIG e due strati intermedi di adesivo che garantiscono la perfetta adesione tra gli altri. Rivestito/coibentato con un tubo in polietilene espanso ricoperto da una pellicola di polietilene a bassa densità estrusa. Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalla Norma Italiana UNI 10954-1 (Classe 1) e di quella Europea UNI EN 21003 per il trasporto di fluidi potabili, caldi e freddi, per consumo umano, per riscaldamento a radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli radianti a pavimento. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: (secondo norma DIN 52615) 5000  $\mu$  (solo tubo in PE espanso). Conduttività termica del tubo di servizio a 20°C pari a 0,42 ~ 0,44 W/mK (a seconda del  $\emptyset$  del tubo). Conduttività termica del tubo rivestito: W/mK 0,040. Temperatura di impiego: da -45°C a 100°C. Spessore isolamento da 6 a 10 mm. In rotoli. Colore: blu. Marca: aquatechnik.

#### Serie 74534B

Internal pipe multi-eco pipe with diameter from 16 to 32 mm, (excluding diameter 18 mm), made of five layer, the external in high density polyethylene (PE-HD) and the internal in cross-linked polyethylene (PE-X), the intermediate one is an aluminium alloy butted with TIG method and two adhesive between layers that allows a perfect adhesion among the parts. Coated by expanded polyethylene pipe covered by a coloured low-density polyethylene film, green colour. Produced in compliance with the Italian Standard UNI 10954-1 (Class 1) and the European one UNI EN 21003 for the transport of warm and cold potable fluids, for human consumption, for radiator heating, conditioning, floor panel system. Insulation features: Vapour permeability: (in compliance with DIN 52615) 5000  $\mu$  (only expanded PE pipe). Thermal conductivity of the service pipe at 20°C equal to 0,42 ~ 0,44 W/mK (depending on the pipe  $\emptyset$ ). Thermal conductivity of the coated pipe: 0,040 W/mK. Working temperature: from -45°C to 100°C. Insulation thickness: from 6 to 10 mm. Packaging in rolls. Colour: blue. Marking: aquatechnik.



## Tube MULTI-ECO ISOLINE MULTI-ECO pipe ISOLINE

**Testo coordinato DPR  
412/1993 - allegato B  
Isolamento delle reti di  
distribuzione del calore  
negli impianti termici**

**Coordinated text DPR  
412/1993 - Annex B  
Insulation of heat  
distribution networks in  
thermal plants**

Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo è fissato dalla seguente tabella 1 in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttività termica utile del materiale isolante espressa in W/m °C alla temperatura di 40 °C.

*The distribution networks pipes of warm liquids or steam in thermal plants shall be insulated with insulating material whose minimum thickness value is set in the following Table 1, according to the pipe diameter in mm and to the useful thermal conductivity of the insulating material given in W/m °C at 40°C.*

Tabella 1 / Table 1						
Conduttività termica utile dell'isolante Useful thermal conductivity of the insulation (W/m°C)	Diametro esterno della tubazione / Outside diameter of the pipe (mm)					
	<20	20-39	40-59	60-79	80-99	>100
0,030	13	19	26	33	37	40
0,032	14	21	29	36	40	44
0,034	15	23	31	39	44	48
0,036	17	25	34	43	47	52
0,038	18	28	37	46	51	56
0,040	20	30	40	50	55	60
0,042	22	32	43	54	59	64
0,044	24	35	46	58	63	69
0,046	26	38	50	62	68	74
0,048	28	41	54	66	72	79
0,050	30	44	58	71	77	84

- Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa.
- I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5.
- Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3.
- Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non sia misurabile direttamente la conduttività termica del sistema, le modalità di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati da norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni.
- I canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm.
- *For thermal conductivity values of insulation different than those in Table 1, the minimum values of the insulating thickness are obtained by linear interpolation of the data given in Table 1.*
- *The vertical uprights of the pipes shall be placed on the side of the thermal insulation of the building envelope and towards the interior of the building, the minimum thickness of the insulation resulting from Table 1 shall be multiplied by 0,5.*
- *For current piping within structures not facing either the outside or on non-heated spaces, the thicknesses in Table 1 shall be multiplied by 0,3.*
- *In case of pre-insulated pipes with heterogeneous insulation materials or systems, or where the thermal conductivity of the system can not be directly measured, the installation procedures and insulation limits are set by UNI technical standards which will be published and accepted by the Ministry of Industry, Commerce and Craft.*
- *Hot air ducts for winter air conditioning placed in unheated environments shall be insulated with a thickness of insulation not less than the thicknesses shown in Table 1, for pipes with an external diameter from 20 to 39 mm.*